




GROVER GA110 P

Монтажный клей экстрапрочный



- ✓ Для большинства отделочных материалов
- ✓ Заменяет до 2х мешков по 25кг сухого клея
- ✓ Белый




Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ На основе акрилового полимера. ✓ Имеет превосходную адгезию к большинству строительных материалов. ✓ Обеспечивает высокую прочность клеевого шва на сдвиг и разрыв, а так же быструю фиксацию склеиваемых элементов. ✓ Не содержит растворителей. Не имеет запаха. ✓ Не повреждает склеиваемые поверхности и не оставляет желтых пятен. ✓ Удобен в работе, не стекает, не капает, является идеальной основой для окрашивания. ✓ Устойчив к воздействию влаги, химических веществ, атмосферных факторов и старению. ✓ Не рекомендуется применять для приклеивания зеркал, битумных материалов, полиэтилена, полипропилена. Не подходит для поверхностей, постоянно находящихся в контакте с водой.
Назначение	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Быстрый и прочный монтаж декоративных и тяжелых строительно-отделочных материалов из полистирола (стиропора), пенопласта, пенополиуретана, дерева, ДСП, МДФ, OSB, фанеры, пробки, гипса, керамики, паркета, бамбука, пластика, природного и искусственного камня к базовым строительным основаниям: бетону, газобетону, гипсокартону, дереву, кирпичу, керамической плитке, цементным основаниям и большинству окрашенных поверхностей. ✓ Заполнение трещин, неровностей, отверстий от дюбелей в стенах, потолках, панелях. ✓ Для внутренних и наружных работ ✓ Для помещений с повышенной влажностью
Базовое вещество	Акрил
Цвет	Белый
Растворитель	Нет

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Содержание твердых веществ	74%
Плотность	1,5±0,03г/см³
Время полного высыхания	До 48 часов
Механизм отверждения	Физическое отверждение
Расход	200-600 г/м² в зависимости от типа поверхности приклеиваемого материала и от типа шпателя
Температура применения	от +10°C до +30 °C
Термостойкость клеевого шва	от -20°C до +60 °C
Фасовка	Контейнер 4,5 кг; контейнер 1,5 кг
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхности должны быть прочными, сухими и чистыми. Жирные поверхности обработайте очистителем GROVER CLEANER или ацетоном.
Монтаж	Нанесите клей зубчатым шпателем на одну из склеиваемых поверхностей равномерными полосками или небольшими частыми точками и сразу прижать к основанию. При монтаже керамической плитки, вначале клей нанести сплошным слоем, после разровнять зубчатым шпателем. Для достижения лучшего эффекта дополнительно зафиксируйте поверхности до схватывания клея. Тяжелые детали рекомендовано зафиксировать до полного высыхания. Максимальная прочность склеивания достигается при условии, что одна из поверхностей пористая (впитывает клей). Полное высыхание происходит в течение 48 часов. Максимальная прочность шва достигается после полного высыхания. Не подвергайте большой нагрузке склеиваемые детали в течение этого времени.
Очистка инструмента	До полного затвердения водой. После затвердения механически.
Состав	Акриловые полимеры, функциональные добавки
Информация	
Срок хранения	18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке. Хранить в прохладном хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла и пламени при температуре от + 5°C до +25°C.
Условия хранения	Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании незамедлительно обратиться за медицинской помощью и предъявить эту упаковку или этикетку.
CLP	
Утилизация	Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать как бытовые отходы.
Страна происхождения	Польша

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

