




Granitlakk S

Износостойкий лак для камня

- ✓ Полуматовый
- ✓ Органоразбавимый
- ✓ Атмосферостойкий
- ✓ Эффект мокрого камня
- ✓ Подходит для тротуарных плиток



Описание	
Свойства	<p>Органоразбавимый лак на основе специальных органорастворимых акриловых смол для декоративно-защитной отделки каменных поверхностей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Глубоко проникает. ✓ Прекрасная адгезия к плотным и плохо впитывающим материалам. ✓ Легкий шелковистый блеск подчеркивает красоту натурального и искусственного камня. ✓ Создает эффект «мокрого камня». ✓ Обладает высокой стойкостью к действию климатических факторов и выветриванию. ✓ Сохраняет паропроницаемость поверхности. ✓ Повышает водоотталкивающие свойства обработанной поверхности. ✓ Износостойкий, хорошо выдерживает нагрузки на истирание (подходит для тротуарных плиток). ✓ Быстро высыхает. ✓ На основе высокоочищенных растворителей, имеет слабый запах. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа h) 750 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <750 г/л</p> <p>Блеск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полуматовый (около 30) по ISO 2813.
Назначение	<p>Для защиты от неблагоприятных атмосферных воздействий и декоративной отделки различных минеральных поверхностей.</p> <p>Объекты применения: элементы фасадов и оград, каменные террасы и тротуары и фасадная плитка, настенная и напольная плитка, облицовка каминов, элементы декора помещений и т.д.</p> <p>Не предназначен для глазурованных и полированных поверхностей.</p> <p>Не применять для облицовочного кирпича с проблемами высолов.</p> <p>Не использовать на фасадах в случае нарушения отсечной гидроизоляции между фундаментом и стенами.</p> <p>Для внутренних и наружных работ.</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Поверхности из природного и искусственного камня, кирпича, бетона, клинкера, штукатурки.</p>

Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ISO 2813 – методики измерений параметров блеска. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Поверхность должна быть прочной, сухой и очищенной от высолов, песка, пыли, грязи, масла и жира. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от старого отслаивающегося материала, зачистить шкуркой и промыть водой. Места, пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно очищены механически и обработаны средством Biotol E или Biotol Spray, промыты водой и высушены.
Нанесение	Работы не рекомендуется проводить при прямом солнечном свете, сквозняках и повышенной температуре. Лак тщательно перемешать перед применением. Наносить при температуре поверхности, воздуха и лака не ниже +10 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для получения эффекта «мокрого камня» на умеренно впитывающей поверхности достаточно одного слоя лака, а при обработке пористых поверхностей через 2 часа нанести второй слой лака. При необходимости разбавить до 25% по объему соответствующим разбавителем (уайт-спирит, сольвент, ксилол, скипидар). Каменные поверхности, подвергающиеся сильным атмосферным воздействиям или интенсивному механическому износу, рекомендуется обрабатывать лаком ежегодно.
Уход за окрашенной поверхностью	Для мытья окрашенной поверхности рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (рН до 9). Не использовать органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки.
Цвет	Прозрачный.
Расход	8...10 м ² /л. Расход лака зависит от типа поверхности.
Разбавитель/растворитель	Уайт-спирит, сольвент, ксилол, скипидар до 25%.
Время высыхания	Для второго слоя: 2 часа. Полное: 24 часа при 20 °С и относительной влажности воздуха 80%.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, тампон.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть растворителем (уайт-спирит, сольвент), а затем водой с мылом.
Состав	Акриловая смола, уайт-спирит, ксилол, пластификатор.
Информация	
Морозостойкость	Является.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить под замком. Хранить в хорошо вентилируемом месте при температуре до +30 °С. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.
Меры предосторожности	 <p>Опасно. Опасно при контакте с кожей или при вдыхании. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Вызывает серьезное раздражение глаз. Воспламеняющаяся жидкость и пар. Содержит углеводороды C10-C13, n-алканы, изоалканы, циклические углеводороды, <2% ароматических углеводородов; лигроин (нефтяной) гидродесульфированный тяжелый; ароматические углеводороды, C8; Этилбензол. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. Держать в месте, недоступном для детей. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту. Не вызывать рвоту. При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу водой/под душем. При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. При пожаре: Использовать порошковый огнетушитель класса ABC для тушения.</p>
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Неиспользованный высохший лак утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Не допускать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы краски утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	0,82 кг/л.
Объем/масса	1 л – 3 л – 10 л