



Velour Matt

Декоративный материал для оформления интерьеров с перламутровыми частицами

- ✓ эффект матового велюра
- ✓ готов к применению
- ✓ простота нанесения



Описание	
Наименование продукции	Декоративный материал для оформления интерьеров с перламутровыми частицами
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Эффектный внешний вид ✓ Широкая палитра цветов ✓ Легко наносится и моделируется, обладает хорошей адгезией к основанию. ✓ Легок в реставрации.
Назначение	Предназначен для создания покрытия с эффектом бархатной ткани. Материал может быть использован как для сплошного окрашивания, так и для декорирования отдельных элементов интерьера. Применяется для малярных работ внутри помещений с нормальной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями во всех типах зданий и сооружений А, Б и В.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и идеально гладкой. Наносить на предварительно подготовленные и ранее окрашенные минеральные поверхности, листы ДВП, МДФ, гипсокартона. Для выравнивания цветового тона основания окрасить его адгезионным кроющим грунтом Aura Dekor Kontakt 100 или гладкой матовой высококачественной краской Aura Dekormatt в 1-2 слоя, предварительно колерованной в цвет, гармонирующий с цветом финишного покрытия материала. Краска после высыхания образует гладкую поверхность. Интервал межслойной сушки составляет 4-6 ч при t + 20 °С. Отделку окрашенной поверхности проводить после полного высыхания краски, не ранее чем через 24 ч после ее нанесения.

Нанесение	<p>Перед применением перемешать.</p> <p>Применять в готовом виде. Материал наносить в 1–2 слоя. Один из примеров рекомендуемой технологии нанесения материала в 2 слоя: с помощью венецианской кельмы с закругленными краями нанести материал тонким слоем, моделируя рисунок по индивидуальному выбору. Используя ту же технику, нанести второй слой материала не ранее чем через 2 часа. Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 10 °С и не выше + 30 °С. Время сушки до начала эксплуатации – не менее 24 ч. Окончательный набор заявленных свойств покрытия происходит в течении 28 суток. Материал одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать материал одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости. Внимание! Смежные участки поверхности необходимо обрабатывать без перерывов в работе, используя технику нанесения «мокрым по мокрому».</p>
Цвет	Серебристо- белый.
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor, карта цветов.
Расход	150-250 г/м ² . Итоговый расход зависит от выбранного метода нанесения и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20°С и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели после полного высыхания краски.
Рабочие инструменты	Шпатель, кельма.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший материал очищается механически.
Состав	вода, полимерная акриловая дисперсия, минеральные наполнители, вспомогательные вещества
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Материал хранить в прохладном месте в плотно укупленной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшего продукта подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	1 кг, 2,5 кг